Beal Mail all Copy

0030130 (1) B27K3/40-A01N43/64-

827K3/34B

-2- EASIC DOC.-



European Patent Office Office européen des brevets 11 Veröffentlichungsnummer:

0 050 738

A1

12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 81107456.6

(5) Int. Cl.³: **B 27 K 3/40** A 01 N 43/64, C 07 D 405/06

(22) Anmeldetag: 19.09.81

(30) Priorität: 28.10.80 DE 3040499

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung: 05.05.82 Patentblatt 82/18

84 Benannte Vertragsstaaten: AT BE CH DE FR GB IT LI LU NL SE (71) Anmelder: BASF Aktiengesellschaft Carl-Bosch-Strasse 38 D-6700 Ludwigshafen(DE)

72) Erfinder: Pommer, Ernst-Heinrich, Dr. Berliner Platz 7 D-6703 Limburgerhof(DE)

54 Holzschutzmittel.

(57) Holzschutzmittel enthaltend ein Triazolylmethylketal der

in der R einen Alkylrest mit 2 bis 3 C-Atomen bedeutet und Verfahren zur Behandlung von Holz mit diesen Verbindungen.

Holzschutzmittel

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Holzschutzmittel, das ein Triazolylmethylketal als Wirkstoff enthält.

Es ist aus der DE-OS 25 51 560 bekannt, 1-(6-Aryl)-alkyl--1H-1,2,4-triazolketale als Fungizide in der Landwirtschaft zur Bekämpfung phytopathogener Pilze zu verwenden. Auch können die Substanzen zur Behandlung von Tieren und Menschen eingesetzt werden, die durch Einwirkung pathogener Mikroorganismen erkrankt sind.

Es wurde nun überraschend gefunden, daß Triazolylmethylketale der Formel

15

5

10

$$C1 \xrightarrow{C1} C - CH_2 - N \xrightarrow{N} N$$

$$H_2 \stackrel{\downarrow}{C} - \stackrel{\downarrow}{C} H$$

20

25

30

35

in der R einen Alkylrest mit 2 bis 3 C-Atomen bedeutet, eine sehr gute Wirksamkeit gegen holzverfärbende Pilze, Moderfäulepilze und holzzerstörende Pilze aufweisen. Besonders wirksam sind die Verbindungen 1-[2-(2,4-Dichlorphenyl)-4-ethyl-1,3-dioxolan-2-yl-methyl]-1H-1,2,4-triazol (Verbindung A) und 1-[2-(2,4-Dichlorphenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl-methyl]-1H-1,2,4-triazol (Verbindung B). Das breite Wirkungsspektrum der Wirkstoffe im Holzschutz konnte nicht vorhergesenen werden, da andere bekannte, in der Landwirtschaft verwendete Triazolderivate, wie das 1-(4-Chlorphenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-2-butanon (Verbindung 1) (DE-OS 22 01 063) und das Bis-phenyl-(3-trifluormethyl-phenyl)-1-(1,2,4-tria-

5

15

20

25

- 2 -

zolyl)-methan (Verbindung 2) zwar eine ausgezeichnete fungizide Wirkung gegen phytopathogene Pilze haben, aber gegen holzverfärbende Pilze und Moderfäulepilze praktisch unwirksam sind.

Folgende holz- und anstrichfärbende Pilze, Moderfäulepilze und holzzerstörende Pilze lassen sich beispielsweise mit den erfindungsgemäßen Holzschutzmitteln bekämpfen:
Pullularia (Aureobasidium pullulans), Sclerophoma pityophila, Ceratocystis spec., Paecilomyces variotii, Hormiscium spec., Stemphylium spec., Phoma violacea, Cladosporium herbarum, Trichoderma viride, Chaetomium globosum, Humicola grisea, Merulius lacrimans, Coniophora puteana, Lentinus lepideus, Lenzites trabea, Trametes versicolor,

Stereum hirsutum, Fomes annosus.

Die neuen Wirkstoffe können in Zubereitungen, wie Lösungen, Emulsionen, Pasten und Öldispersionen, angewendet werden. Die Zubereitungen enthalten im allgemeinen zwischen O,l und 90 Gew.-% Wirkstoff, vorzugsweise 0,25 bis 50 %. Die Aufwandmengen betragen je nach Art des gewünschten Effektes 0,5 bis 8 g Wirkstoff je m² zu schützender Holzoberfläche bzw. 50 bis 4000 g Wirkstoff/m³ Holz.

Anstrichfarben enthalten beispielsweise 0,5 bis 2 Gew.-% Wirkstoff. Zum Schutz von Holzwerkstoffen können die Wirkstoffe als Emulsion oder im Untermischverfahren dem Klebstoff beispielsweise in Mengen von 2 bis 6 Gew.-% zugesetzt werden.

Die Anwendung der Wirkstoffe erfolgt durch Streichen, Spritzen, Sprühen, Tauchen oder Druckimprägnierungs- oder Diffusionsverfahren.

Zur Vergrößerung des Wirkungsspektrums oder zur Erzielung besonderer Effekte können die Wirkstoffe mit anderen Wirkstoffen kombiniert werden. Als besonders günstig sind Mischungen mit folgenden Verbindungen anzusehen:

5

Organozinnverbindungen, wie Tributylzinnoxid und Tributylzinnbenzoat

Methylenbisthiocyanat

Alkyl-dimethyl-benzylammoniumchlorid

10 Cetyl-pyridiniumchlorid

Chlorierte Phenole, wie Tetra- und Pentachlorphenol Tetrachloriscphthalsäure-dinitril

2-Halogenbenzoesäureanilid

N-Cyclonexyl-N-methoxy-2,5-dimethyl-furan-3-carbonsaure-

is amid

N,N-Dimethyl-N'-phenyl-(N-fluormethylthio)-sulfamid N-Phenyl-N,N'-dimethyl-N'-fluordichlormethyl-thiosulfo-nyl-diamid

Benzimidazol-2-carbaminsäure-methylester

20 2-Thiocyanomethyl-thiobenzothiazol

Kupfernaphthenat

Kupfer-8-oxychinolin

Alkali- und Metallsalze des N'-Hydroxy-N-cyclohexyl--diazeniumoxids

25 Mercaptobenzthiazol

N, N-Dimethyl-N'-(dichlorfluormethylthio)-sulfamid p-Chlorphenyl-3-propargyl-formal 3-Jod-2-propynyl-butyl-carbamat

30 Beispiel 1

Zur Herstellung eines öligen Holzschutzmittels mit 1 % Wirkstoff wird zunächst 1 Teil (Gewichtsteil) der Verbindung A unter leichtem Erwärmen in 55 Teilen einer aromatenreichen Benzinfraktion gelöst. Anschließend wer-

5

10

15

20

25

35

O. Z. 0050/034733

den 10 Teile eines Alkydharzes zugefügt und bei Raumtemperatur mit Testbenzin auf 100 Teile ergänzt. In entsprechender Weise werden ölige Holzschutzmittel mit 0,25 bis 5 Gew.-% Wirkstoff A und B hergestellt.

Zur Herstellung wasserabweisender Imprägnieranstriche können den öligen Holzschutzmitteln sog. "water repellents" zugesetzt werden. Geeignete Substanzen sind beispielsweise Zinkstearat, Aluminiumstearat, Wachse. Ferner können zur Erzielung von Farbeffekten feinteilige anorganische oder organische Pigmente oder öllösliche Farbstoffe in die Formulierungen eingearbeitet werden.

Zum Schutz des Holzes gegen Pilzbefall werden üblicherweise 50 bis 200 ml der in Beispiel 1 angeführten öligen Holzschutzmittel je m² Holzoberfläche durch Streichen, Spritzen oder Tauchen aufgebracht.

Beispiel 2

Filtrierpapierscheiben mit einem Durchmesser von 13 mm und einer Stärke von 1 mm werden mit 0,2 ml Lösungen in Aceton getränkt, die jeweils 200, 100, 50, 25 und 12,5 Teile Wirkstoff je Million Teile Lösung (ppm) enthalten. Die Scheiben werden dann auf einen 2 %iger Malzextraktagar in Petrischalen gelegt, die zuwor getrennt mit Sporen der holzverfärbenden Pilze Pullularia pullulans und Trichoderma viride (grüner Holzschimmel) beimpft wurden. Anschließend werden die Schalen 3 Tage lang bei 22 bis 30 24°C bebrütet. Nach dieser Zeit haben sich die Pilze in den Kontrollschalen sehr gut entwickelt.

Die fungizide Wirksamkeit der Wirkstoffe wird anhand der um die Filtrierpapierscheiben herum entstandenen pilzfreien Zonen (Hemmhöfe) wie folgt beurteilt:

- 5 -

0.2. 0050/034733

- kein Hemmhof (keine fungizide Wirksamkeit)
- + kleiner Hemmhof 2 mm (geringe fungizide Wirksamkeit)
- ++ mittlerer Hemmhof 2-6 mm (gute fungizide Wirksamkeit)
- +++ großer Hemmhof 6 mm (sehr gute fungizide Wirksamkeit)

5

a) Pullularia pullulans

	Wirkstoff	•••	ppm Wirk	kstoff Sung	in der	Tränk-
10		200	100	50	25	12,5
.~.	A	+++	+++	+++	+++	+++
	В	+++	+++	+++	+++	+++
	1	+	-	-	-	-
	2	+	-	-	-	-
15	Kontrolle (ohne Wirkstoff)		-		-:	

b) Trichoderma viride

20 Wirkstoff ... ppm Wirkstoff in der Tränklösung
200 100 50 25 12,5

A +++ ++ ++ ++

B +++ ++ ++ ++

25 1 ----2 ----Kontrolle (chne Wirkstoff)

Beispiel 3

5

10

BASE Aktiencesellschaft

Die Wirkstoffe A, B sowie die Vergleichsmittel 1 und 2 werden, in Aceton gelöst, in Mengen von 40, 20 und 10 ppm einem verflüssigten 5 %igen Malzextraktagar zugesetzt. Der Agar wird in Petrischalen ausgegossen und nach dem Erstarren werden die fungizidhaltigen Nähragarplatten zentral mit dem Moderfäule und Stockflecken verursachenden Pilz Chaetomium globosum beimpft. Nach fünftägiger Bebrütung der Schalen bei 25°C wird die Entwicklung der Pilzkolonien auf dem Nährboden im Vergleich mit der Kontrolle (ohne Wirkstoff-Zusatz) beurteilt:

- 0 = kein Pilzwachstum (Pilzmyzel abgetötet)
- 1 = geringes Pilzwachstum (bis 1/3 der Agaroberfläche 15 bewachsen)
 - 3 = mittleres Pilzwachstum (bis 2/3 der Agaroberfläche bewachsen)
- 5 = ungenemmtes Pilzwachstum (gesamte Agaroberfläche bewachsen) 20

Wirkstoff	ppm Wirkstoff im Nähraga			
	40	20	10	
А	0	0	1	
В	0	0	1	
1	5	5	5	
2	3	5	5	•
Kontrolle (ohne Wirkstoff)		5 ,		
	A B 1 2 Kontroile (ohne	A 0 B 0 1 5 2 3 Kontrolle (ohne	A 0 0 0 B 0 0 1 5 5 5 2 3 5 Kontrolle (ohne 5	A 0 0 1 B 0 0 1 1 5 5 5 2 3 5 5 Kontrolle (ohne 5

BASF Aktiengesellschaft

Beispiel 4

5

10

20

Die Wirkstoffe A und B werden, in Aceton gelöst, in Mengen von 80, 40 und 20 ppm, wie in Beispiel 3 beschrieben, einem 5 %igen Malzextraktagar zugesetzt. Der Agar wird in Petrischalen gegossen und nach dem Erstarren werden die fungizidhaltigen Nähragarplatten zentral mit dem Myzel der holzzerstörenden Pilze Coniophora puteana und Trametes versicolor beimpft. Nach fünftägiger Bebrütung der Schalen bei 25°C wird die Entwicklung der Pilzkolonien auf dem Nährboden im Vergleich mit der Kontrolle (ohne Fungizid-Zusatz) beurteilt.

O = kein Pilzwachstum (Pilzmyzel abgetötet)

15 l = geringes Pilzwachstum (bis 1/3 der Agaroberfläche bewachsen)

5 = ungehemmtes Pilzwachstum (gesamte Agaroberfläche bewachsen)

Wirkstoff ... ppm Wirkstoff im Nähragar Coniophora Trametes puteana versicolor 80 40 20 80 20 25 Α 0 0 0 0 0 0 В O 0 0 0 0 1 Kontrolle (ohne 5 5 Wirkstoff)

Das Ergebnis der Versuche zeigt, daß die bekannten fungiziden Triazolderivate 1 und 2 keine oder nur sehr geringe Wirksamkeit gegen Pilze im Holzschutz zeigen während überraschend die bekannten fungiziden Triazolderivate A

C. Z. 0050/034733

Tund B eine sehr gute fungizide Wirksamkeit gegen Pilze im Holzschutz zeigen.

Beispiel 5

5

10

10 Gewichtsteile der Verbindung B werden in einer Mischung gelöst, die aus 90 Gewichtsteilen Xylol, ó Gewichtsteilen des Anlagerungsproduktes von 8 bis 10 Mol Ölsäure-N-monoethanolamid, 2 Gewichtsteilen Calciumsalz der Dodecylbenzolsulfonsäure und 2 Gewichtsteilen des Anlagerungsproduktes von 40 Mol Ethylenoxid an 1 Mol Ricinusöl besteht. Durch Eingießen der Mischung in Wasser erhält man einge wäßrige Dispersion des Wirkstoffs.

15 Beispiel 6

Zur Ermittlung der fungiziden Wirksamkeit gegenüber den holzzerstörenden Pilzen Coniophora puteana und Trametes versicolor wurden Kiefernsplintholzklötzchen mit den Abmessungen 50 x 25 x 15 mm mit öligen Holzschutzmittel-20 zubereitungen, die 1 Gew.-% Wirkstoff B enthielten, in Mengen von jeweils 100 g Holzschutzmittel/m² Holzoberfläche bestrichen. Nach vierwöchiger Lagerung wurden die behandelten Klötzchen zusammen mit den unbehandelten in Glasschalen gelegt, die als Prüfpilz Coniophora 25 puteana bzw. Trametes versicolor auf einem Nähragar enthielten. Die Schalen wurden anschließend in einem Klimaraum bei einer Temperatur von 22°C und einer relativen Luftfeuchte von 70 % bebrütet. Nach dreimonatiger Versuchs-30 dauer wurden die Klötzchen von anhaftendem Pilzmycel befreit und getrocknet. Anschließend wurde das Ausmaß der Holzzerstörung festgestellt.

BASE	Aktiengesellschaft	
------	--------------------	--

-9-

O.Z. 0050/034733

	Wirkstoff	% Wirksto in der Zubere tung		ilzangriffs nach r Versuchsdauer Trametes versicolor		
5	Wirkstoff E	3 1	1	1 .		
	Kontrolle	-	3a/4b	4a		
	(nur Lösung mittel, ohr Wirkstoff)					
10						
15	Bewertungss	schema: 1 2a 2b 3a 3b 4a 4b	<pre>im ganzen wenig stellenweise sta im ganzen stark stellenweise völ</pre>	versehrt tellenweise wenig angegriffen n ganzen wenig angegriffen tellenweise stark angegriffen n ganzen stark angegriffen tellenweise völlig zerstört n ganzen völlig zerstört		

Patentansprüche

Holzschutzmittel, enthaltend ein Triazolylmethylketal der Formel

5

$$C1 \xrightarrow{C1} C - CH_2 - N \xrightarrow{N} N$$

$$H_2 \overset{\circ}{C} \xrightarrow{C} \overset{\circ}{H}$$

10

in der R einen Alkylrest mit 2 bis 3 C-Atomen bedeutet.

15

2. Holzschutzmittel enthaltend einen festen oder flüssigen Trägerstoff und ein Triazolylmethylketal der Formel

20

$$C1 \xrightarrow{C1} C - CH_2 - N \xrightarrow{N} N$$

$$H_2 \overset{\circ}{C} \xrightarrow{C} H$$

25

in der R einen Alkylrest mit 2 bis 3 C-Atomen bedeutet.

3. Verfahren zur Herstellung eines Holzschutzmittels, dadurch gekennzeichnet, daß man einen festen oder flüssigen Trägerstoff vermischt mit einem Triazolylmethylketal der Formel

5

10

15

20

O.Z. 0050/034733

in der R einen Alkylrest mit 2 bis 3 C-Atomen bedeutet.

4. Verfahren zum Schutz von Holz gegen Verfärbung und Zerstörung durch Pilze, dadurch gekennzeichnet, daß man das Holz behandelt mit einem Triazolylmethylketal der Formel

in der R einen Alkylrest mit 2 bis 3 C-Atomen bedeutet.

5. Holzschutzmittel gemäß Anspruch 1 enthaltend 1- 2-(2,4-Dichlorphenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl-methyl -1H-1,2,4-triazol.



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 81 10 7456

	EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE	GE DOKUMENTE		KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. CI.')	
ategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderli maßgeblichen Teile		rifft spruch		
ΣX	DE - A - 2 551 560 (JANSSEN P MACEUTICA) * Insgesamt *		-5	B 27 K 3/40 A 01 N 43/64 C 07 D 405/06	
	<u>DE - A - 2 655 330</u> (BAYER A.G * Insgesamt *	- 1	- 5		
				RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl. ³)	
				B 27 K 3/40	
				·	
				KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X: von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y: von besonderer Bedeutung ir Verbindung mit einer andere	
				Veröffentlichung derselben Kategorie A: technologischer Hintergrund O: nichtschniftliche Offenbarun P: Zwischenliteratur T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E: älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach de Anmeldedatum veröffentlich	
				worden ist D in der Anmeldung angeführt Dokument	
χĪ	Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentans	pruche erstellt.		worden ist D in der Anmeldung angefuhrt Dokument L aus andern Grunden ange- führtes Dokument &: Mitglied der gleichen Patent familie. übereinstimmend	
X	Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentans chenort Abschlußdatum der Recherci		Prüfer	worden ist D in der Anmeldung angefuhrt Dokument L aus andern Grunden ange- führtes Dokument 8: Mitglied der gleichen Patent	

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS	
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	٠
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	\
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	
□ other·	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.